מכניסים הייטק לצבע



טופגג

טופגג הינו ציפוי אקרילי גמיש משוריין בסיבים, המונע חדירת מים לגג. טופגג מיועד לאיטום גגות בעלי שיפועים לניקוז שאין בהם הצטברות של מים עומדים (לא מיועד ליישום על ריצוף). לטופגג עמידות מעולה בכל תנאי מזג האוויר ובקרינת . טופגג הינו ציפוי גמיש, ולכן הוא מכסה ואוטם סדקים נימיים במשטח הגג. טופגג יוצר על הגג שכבה אקרילית עבה ולבנה, המחזירה את קרינת השמש ומקטינה את התחממות המבנה.

הכנת השטח

לפני היישום יש לנקות את הגג היטב: יש לטאטא ולאסוף את הלכלוך ואח"כ לשטוף במים תוך שפשוף במטאטא כביש. מקומות נפוחים או רופפים יש לגרד בשפכטל. יש לוודא שלאחר השטיפה, זורמים כל המים לניקוז ולא נשארים שטחים מוצפים. אם ישנם סדקים בגג, יש למלאם במסטיק אקרילי נירוסיל סופר של נירלט ולהמתין לפחות 24 שעות לייבוש. ניתן ליישם על ביטומן אם עברו לפחות 30 יום מיישום הביטומן. יש לוודא עם ספק הביטומן, שהחומר הוא מסוג המתאים לשימוש על גגות. ביטומן שאינו מתאים, צפוי להיקרע יחד עם הטופגג.

הוראות יישום

בקיץ רצוי לבצע את היישום מוקדם בבוקר, לפני התחממות הגג. את הטופגג יש ליישם בשתי שכבות, במשקל כולל של כ-2 ק"ג למ"ר, בעזרת רולר או - מברשת סיד גדולה. יש ליישם תחילה את הרולקות (חיבורי המשטח והדפנות). אח"כ יש ליישם את משטח הגג, כאשר הצביעה מסתיימת בנקודת הירידה מהגג. את השכבה השנייה יש ליישם לאחר 24 שעות לפחות.

07/2025

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים, חומרים מינרלים וסיבי שריון.
דילול: שכבה ראשונה ניתן לדלל ב 10-15% מים, שכבה שנייה ב-5-10% מים.

כושר כיסוי מירבי*

כ-2 ק"ג/מ"ר

* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.

ייבוש**

בין השכבות: 24 שעות, ייבוש סופי: 72 שעות

** בתנאי אקלים של 20°C ו-80% לחות.

גוון	רמת גימור	הגבלות	ניקוי	חיי מדף ואחסנה	גדלי אריזות
לבן	מט	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C, וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	כלים וידיים במים וסבון	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש	6, 20 ק"ג

לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.

ISO 14001:2015 IQC המכון לבקרה באיכות מערכת ניהול סביבתי מאושרת
ISO 45001:2018 IQC המכון לבקרה באיכות מערכת ניהול בג"ת מאושרת
ISO 9001:2015 IQC המכון לבקרה באיכות מערכת ניהול איכות מאושרת

יועץ הצביעה שלך 1700-500-004 www.nirlat.com