מכניסים הייטק לצבע



אוניאור על בסיס מים

אוניאור הנו צבע עליון אטום על בסיס מים בעל גימור משי מהודר ובעל כיסוי גבוה במיוחד. הצבע מיועד לצביעת ריהוט, גדרות, משקופים, דלתות, ארונות וכו' העשויים עץ ומתכת, וכן לצביעת קירות. מתאים לשימוש פנימי וחיצוני, בצביעת משטחים חדשים ומשטחים צבועים.. אוניאור קל ונוח ליישום, אינו מטפטף ובעל השתטחות מושלמת. נטול ריחות לוואי ואינו מכיל ממיסים מזיקים. אוניאור בעל עמידות גבוהה במיוחד בתנאי פנים וחוץ. אינו פולט כימיקלים מזיקים ולכן מתאים במיוחד לצביעת חדרי ורהיטי ילדים ומתקני שעשועים. מתייבש במהירות ומאפשר להחזיר בהקדם את מקום הצביעה לפעילות רגילה.

הכנת השטח

יש לנקות את פני השטח מכל גוף זר, צבע ישן מתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר מחובר היטב לתשתית. חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גרוד ונייר לטש. מתכת מגולוונת: יש לבדוק שפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמנים ומכל לכלוך אחר לפני הצביעה. יש לצבוע בצבע יסוד מתאים (יסוד פנולי 503 של נירלט או +DTM ע"ב מים). ברזל שחור/חלוד: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה, להסיר לכלוך, אבק ושמנים בעזרת מדלל 032 לפני הצביעה (יש להמתין לייבוש מלא של המדלל לפני הצביעה), יש ליישם צבע יסוד (יסוד פנולי 503) לפני המשך הצביעה. עץ צבוע: יש ללטש קלות את הצבע הקיים ולצבוע שתי שכבות של אוניאור על בסיס מים. פגמים במידה וישנם יש לתקן עם שפכטל עץ של נירלט וצביעת יסוד ראשון סינטטי. עץ חדש: יש ללטש את פני העץ עד הגעה לפני שטח חלקים לחלוטין. יש לצבוע בשתי שכבות של אוניאור על בסיס מים עד לכיסוי מלא.קיר צבוע: יש לנקות מאבק ולכלוך, להסיר חלקי צבע רופפים ולבצע ליטוש קל לפני השטח. יש לתקן חורים ופגמים עם פרוסימו+ בקירות פנים ואלטק בקירות חוץ. יש לצבוע באקווה פריימר בקירות פנים או בפריימר 2X בקירות חוץ ושתי שכבות של אוניאור על בסיס מים עד לכיסוי מלא. קיר חדש: החלקת הקיר עם שפכטל גולד בונד (לקירות פנים) ואלטק חוץ (לקירות חיצוניים), יישום יסוד מקשר וצביעה בעזרת אוניאור על בסיס מים עד לכיסוי מלא.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב לפני השימוש. ניתן ליישם באמצעות מברשת, רולר או התזה.

דילול:

ביישום על גבי עץ וקירות יש לדלל את הצבע בכ-10-15% מים. ביישום על מתכת אין לדלל.

כושר כיסוי מירבי*

כ-10 מ"ר / ליטר (תלוי בסוג התשתית)

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כשעה. בין השכבות: כ-2-3 שעות. ייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גוון	רמת גימור	הגבלות	ניקוי	חיי מדף ואחסנה	גדלי אריזות
כל גווני מניפת נירלט	משי	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7°C . בשימוש חיצוני - אין ליישם כאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	כלים וידיים במים וסבון	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש	0.75, 2, 4.5 ליטר

לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.

ISO 14001:2015 IQC מערכת ניהול סביבתי מאושרת
ISO 45001:2018 IQC מערכת ניהול בט"ת מאושרת
ISO 9001:2015 IQC מערכת ניהול איכות מאושרת

יועץ הצביעה שלך 1700-500-004 www.nirlat.com

05/2025