סיקה פיקס Sika Fix RSM

Manhole and road leveling Grout

תאור המוצר	- סיקה פיקס RSM הנו גראוט מיוחד למילוי, פילוס ותיקון של משטחי בטון לקבלת חוזקים גבוהים מאוד בזמן קצר. - החומר מפתח חוזק גבוה (14-15 n\mm לאחר שעה) עם זמן התקשות ראשוני שבין 3-15 דקות. לאחר שעה ניתן לעבור עם כלי רכב ועומס כבד על התיקון.
שימושים	- הגבהות של טבעות בשוחות ביוב בכבישים (MANHOLE). - תיקון מהיר של מיסעות בטון. - תיקון מהיר של מסלולים בשדות תעופה. - תיקוני רצפות במפעלים ומרכזי קניות עם מלגזות ותנועה. - עיגון, מילוי סדקים וחורים בחוזק ומהירות גבוהים.
יתרונות	- חד רכיבי לערבוב עם מים בלבד. - זורם ומתפלס במהירות למילוי אחיד ומושלם. - חוזק גבוה בזמן קצר. - תנועה כבדה אפשרית כבר לאחר שעה.
אריזה	שק 25 ק"ג
המלצות ליישום	- עובי מינימלי 10 מ"מ. - על השטח להיות נקי, יציב ויבש. - תצרוכת מים לשק 4.5-5 ליטר בהתאם לטמפרטורה. בטמפרטורות גבוהות מאוד ניתן להגדיל את המינון עד 5.5 ליטר בהתאם לצורך. - יש לערבב עם מערבל חשמלי בלבד במהירות של לא יותר מ- 400-500 סל"ד. מיד עם גמר הערבוב יש לשפוך את החומר למקום המיועד. - יש לאשפר היטב עם מים או להשתמש ב- CURING COMPAUND (חומר אשפרה מוכן כגון סיקפלור פרוסיל W או סיקפלור CUREHARD 24) <u>תכונות החומר</u>: משקל סגולי – 2.1 ק"ג / ליטר. זמן התקשות – 5-20 דקות בהתאם לטמפרטורה. חוזק : לאחר שעה,כ 15-20 N\mm² לאחר 24 שעות כ 30N\mm² לאחר 28 יום בין 40N\mm² ל 50N\mm² **הערה**: יש ליישם את החומר בטמפרטורה של בין 5°c ל 30°c. ביישום בטמפרטורות גבוהות, מהירות ההתקשות של החומר קצרה מאד ויש לעשות שימוש במקסימום מים המותר, כלומר 5.5 ליטרים לשק. יש להרטיב היטב את התשתית לפני היציקה ולצקת מיידית לאחר הערבוב. החומר מפתח ריאקציה כימית חזרה ועלול להתחמם עד כדי למעלה מ 50°c מספר דקות לאחר היציקה. תופעה זו רגילה והחומר יתקרר כעבור 30-20 דקות.
הגבלות והוראות בטיחות	- החומר רעיל.יש להימנע משאיפה, בליעה או חדירה לעיניים. - במקרה של מגע מומלץ לשטוף מיידי במים, רצויי מים חמים או לפנות לעזרה רפואית.

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתוני על פי דרישה.

Gilar ltd
Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003

גילאר בע"מ
רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל' 09-8994000 פקס: 09-8994003