BUILDING TRUST

דף מידע טכני

סיקפלור ® 02- פריימר

פריימר מיוחד , מוכן לשימוש , בעל בסיס אקרילי, לשימוש לפני יישום מדה מתפלסת או דבקי אריחים

תאור המוצר

סיקפלור ® פריימר 02 הנו פריימר מיוחד מבוסס אקרילט, בעל פליטת מזהמים נמוכה, למריחה על משטחים חלקים בעלי ספיגות נמוכה לשימוש פנימי.

שימושים

מתאים כפריימר לשיפור הדבקות על משטחים חלקים ובלתי סופגים כגון: אריחי פורצלן, קרמיקה, טראצו, רצפות בטון מלוטשות, פי ו סי, אפוקסי וכד'. מתאים גם כיסוד לפני הדבקת אריחים על תשתיות דומות באמצעות דבקי אריחים צמנטיים.

תכונות/יתרונות

- חד רכיבי מוכן לשימוש
- מאפשר הדבקות אופטימלית למשטחים חלקים וצפופים
- בעל יכולות עמידות גבוהות להחלקה
- בעל תצרוכת נמוכה ויכולת כיסוי גבוהה
- מתאים ליישום על רצפות בשילוב חימום תת רצפתי
- ייבוש מהיר
- ללא ריח
- קל ליישום בעזרת רולר בלבד

אישורים / סטנדרטים

- פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן EMICODE EC 1 PLUS
- EPD לפי תקן ISO 14025 ו- EN15804
- נטול סולבנטים חפי תקן TRGS 610

מידע שימושי

בסיס כימי	תערובת על בסיס אקרילט
אריזה	5 ק"ג או 12 ק"ג
מראה / גוון	ירוק כחלחל
חיי מדף	12 חודשים מתאריך הייצור באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בצל, הרחק ממקור שמש ישיר, בטמפרטורות שמעל 5°c.
משקל סגולי	1.3 ק"ג
תשתיות	תשתיות בלתי סופגות: • אריחי קרמיקה • אבן טבעית/ אבן מלוטשת • טראצו (אפוקסי או מינרלי) • בטון צפוף או מלוטש • תשתיות עם שאריות דבק עמיד במים • אספלט • משטחי אפוקסי או פוליאוריטן על בסיס מים • פי ו סי / לינולאום • פרקט

מידע טכני / יישום

ערבוב	חובה לבצע ערבול ריענון לפני השימוש - המוצר מסופק מוכן ליישום
תצרוכת	כ 125 ועד 250 גרם / מ"ר כתלות בסוג התשתית וספיגותה
טמפ' תשתית	מינימום 5°c+ מקסימום 35°c+
טמפ' סביבה	מינימום 5°c+ מקסימום 35°c+
הגבלות יישום	▲ יש לאחסן במקום קריר ויבש ▲ מומלץ להשתמש בחומר למשך זמן נמוך ככל האפשר מזמן פתיחתו - המוצר מתייבש מהר.
זמן המתנה	לפני יישום חומרים מתפלסים יש להמתין:

תשתית	זמן המתנה
תשתיות ללא יכולת ספיגה שצוינו בדף המוצר הנ"ל למעט תשתית מגנזיה	כ- 90 דקות
על תשתית מגנזיה	כ- 4 שעות

כל הערכים משוערים ונתונים לשינויים בהסתמך על תנאי אקלים

מידע חיוני ליישום

הכנת תשתית

- ▲ יש להוריד מן הבסיס של שאריות אבק, לכלוך, שמן, חלודה וחלקיקים שונים
- ▲ עבור לוחות ויניל המכילים אסבסט, יש לנקות באופן בסיסי
- ▲ יש לנקות ביסודיות וללטש תשתיות אריחי קרמיקה, אבן טבעית, טראצו, ושכבות פוליאורטן או אפוקסי על בסיס מים
- ▲ על שכבות כיסוי ישנות להיות בעלות יכולת הדבקות חזקה לשכבת הבסיס. יש להסיר שכבות כיסוי ישנות שאינן בעלות כושר הדבקות מתאים
- ▲ יש להסיר דבקים ישנים באופן מכני, בצורה יסודית ככל שניתן
- ▲ יש להסיר מהמשטח כל חומר שיכול להפחית את יכולת ההדבקות של הפריימר בעזרת ניקוי בסיסי או הסרת שומנים

יישום החומר

- ▲ יש ליישם את החומר בעזרת כלי מתאים- רולר פרווה קצר או מגב מיקרופייבר באופן שווה על התשתית כשהיא יבשה לחלוטין. יש להימנע מהיווצרות שלוליות ולהסיר עודפי חומר מיותרים.
- ▲ את שכבת הדבק העוקבת או שכבת המדה יש ליישם לפי האמור בדפים בטכניים הספציפיים לשכבה המיושמת

ניקוי כלים

במים בלבד מיד בגמר היישום . חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד

גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
טל: 03-9019004 פקס: 03-7407238
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

אזהרת בטיחות

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il .

הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.