BUILDING TRUST

דף מידע טכני

סיקה לסטיק® - פריימר 1C PU

יסוד (פריימר) חד רכיבי, מהיר ייבוש על בסיס פוליאוריטן

תיאור המוצר

סיקה לסטיק פריימר 1C PU , הנו מוצר משפר הידבקות לפני יישום מערכות סיקה לסטיק. חד רכיבי, מוכן לשימוש.

שימושים

המוצר מיועד לשימוש מקצועי ע"י קבלנים מוסמכים בלבד.
כשכבת יסוד לתשתיות בטון, טיח צמנטי, מתכת ועץ לפני יישום מערכות סיקה לסטיק לאיטום גגות ובייחוד כשכבת פריימר לסיקה לסטיק M 640

תכונות/ יתרונות

- חד רכיבי
- מוכן לשימוש
- ייבוש מהיר
- משפר הדבקות לתשתית וכן על ציפויים ישנים מסדרת סיקה לסטיק

מידע על המוצר

בסיס כימי	פוליאוריטן חד רכיבי	
מארזים	דלי מתכת 20 ליטר	
חיי מדף	12 חודשים מיום הייצור	
תנאי אחסון	באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל הרחק ממקור חום ושמש ישירה, בטמפרטורות שבין +5°C ל +25°C	
גוון	נוזל חום צהבהב	
משקל סגולי	~ 0.95 ק"ג/ ליטר	לפי ISO 2811
צמיגות	60-100 MPAS ב 25°C	לפי ASTD D2196-86

מידע טכני

חוזק מתיחה	3.5N/mm²	לפי EN 527-3
התארכות לתלישה	גדול מ 150% ב +23 °C	לפי EN 527-3

יישום

תצרוכת	המוצר מיושם ב 1-2 שכבות בהתאם לסוג העבודה, ספיגות התשתית ותנאי הסביבה. התצרוכת נעה בין 100 מ"ל/ מ"ר עד 500 מ"ל/ מ"ר. הכמויות המן תיאורטיות ותלויות בסביבה ובסוג התשתית.
תנאים ליישום	לחות יחסית באוויר מקסימום 80% בעת הביצוע טמפ' סביבה ותשתית מינימום +5°C מקסימום +35°C יש להיזהר מעיבוי: על טמפרטורות התשתית להיות +3°C מעל נקודת הטל בעת היישום. תכולת לחות בתשתית: מקסימום 4% בעת הביצוע (בדיקה באמצעות Sika Tramex)
זמן ייבוש	60-90 דקות
יבש למגע	לאחר כ 60 דקות
זמן המתנה בין שכבות	מינימום 60 דקות. מקסימום 48 שעות. במידה וחלון הזמן עבר (מעל 48 שעות) יש לבצע שכבת ריענון של המוצר

יישום	באמצעות מברשת או רולר עמיד סולבנטים בלבד. המוצר אינו מיועד להתזה.
הכנת שטח	באמצעים אברזביים, ליטוש, שטיפה בלחץ מים, צילוק וכד'
ערבוב	באמצעות מערבל חשמלי במהירות סיבוב 300-400 סל"ד במשך כ- 60 שניות ועד לקבלת תערובת אחידה. חובה לערבל את המוצר לפני השימוש.
יישום	בשתי וערב עם רולר או מברשת עד להשגת כיסוי מלא של התשתית. במידה וקיים ספק או בתשתיות סופר סופגות מומלץ ליישם שכבה שניה עוקבת לאחר ייבוש ראשוני של השכבה הראשונה
ניקוי כלים	במדלל סיקה טינר C בלבד בגמר היישום . חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד

אזהרת בטיחות

החומר מכיל ממיסים אורגניים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. יש לדאוג למיגון אישי של העובד ושל צוות הביצוע. יש לדאוג לאוורור מיטבי של חללים סגורים ולפנות אנשים שאינם קשורים לביצוע בזמן העבודות. החומר מפריש ריחות בלתי נעימים אשר נעלמים עם התייבשותו. המוצר דליק, הרחק מהישג ידם של ילדים או ממקור חום חשוף. יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ
רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
טל: 03-9019004 פקס: 03-7407238
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004